

＜クラテック＞＜パウロン＞の用途例

	用途 (貴社実績)	銘柄	添加量 vol% (kg/m ³)
		要求性能	
土木分野	高架構造物剥落対策 (JR東日本・JR九州)	RECS100×12	0.075vol% (0.975kg/m ³)
		剥落対策	
	トンネル二次覆工 (日本道路公団)	RF4000×40	0.3vol% (3.9kg/m ³)
		剥落対策	
	法面補強	RFS400×18	0.75vol% (10kg/m ³)
		金網代替・ひび割れ抑制・曲げタフネス向上など	
薄層オーバーレイ	RF4000×30	0.75vol% (10kg/m ³)	
	耐摩耗性向上・ひび割れ抑制など		
トンネル一次吹付 / トンネルインバート補強 / 橋梁間詰コンクリート 産業廃棄物処分場吹付 / 各種補修工事 など			
建築分野	土間コンクリート	RF4000×30	0.46vol% (6kg/m ³)
		配筋代替・床暖房押えコンクリート・ひび割れ抑制など	
		RECS100×12	0.154-0.23vol% (2-3kg/m ³)
		ひび割れ抑制・屋上防水層押えコンクリートなど	
コンクリート工場生産品		(例) RSC15×8	(例) 0.046vol% (0.6kg/m ³)
		ひび割れ抑制	
		(例) RECS100×12 (例) RFS400×12	(例) 0.1vol% (1.3kg/m ³)
		ひび割れ抑制・角欠け防止など	
		(例) RF4000×30	(例) 1.0vol% (13kg/m ³)
		補強(薄肉化・金網代替など)	
エクステリア関連製品 / カーテンウォール補強 / ポーラスコンクリート補強 空港舗装PC版 / 軽量防音壁 など			

