

標準銘柄

	不揮発分 (DIN 53216)	水酸基含量 ¹⁾	酢酸基含量 ²⁾	溶液粘度 ³⁾ 10%エタノール溶液 ⁴⁾
	wt-%	wt-%	wt-%	mPa·s
Mowital B 14 S	≥ 97.5	14-18	5-8	9-13
Mowital B 16 H	≥ 97.5	18-21	1-4	14-20
Mowital B 20 H	≥ 97.5	18-21	1-4	20-30
Mowital B 30 T	≥ 97.5	24-27	1-4	30-55
Mowital B 30 H	≥ 97.5	18-21	1-4	35-60
Mowital B 30 HH	≥ 97.5	11-14	1-4	35-60
Mowital B 45 H	≥ 97.5	18-21	1-4	60-90
Mowital B 60 T	≥ 97.5	24-27	1-4	180-280
Mowital B 60 H	≥ 97.5	18-21	1-4	160-260
Mowital B 60 HH	≥ 97.5	12-16	1-4	120-280
Mowital B 75 H	≥ 97.5	18-21	1-4	60-100 ⁵⁾

その他銘柄

	不揮発分 (DIN 53216)	水酸基含量 ¹⁾	酢酸基含量 ²⁾	溶液粘度 ³⁾ 10%エタノール溶液 ⁴⁾
	wt-%	wt-%	wt-%	mPa·s
Mowital BA 20 S	≥ 97.5	14-18	0-4	24-30

1)ポリマー中の水酸基(OH基)の含有量

2)ポリマー中の酢酸基(アセチル基)の含有量

3)DIN53015、20℃で測定

4)5wt%の水を含有するエタノールを使用

5)5%エタノール溶液の粘度